

# STUCCOFACILE

CHIT PASTA PE BAZA DE MICROSFERE CU USCARE RAPIDA, ULTRAUSOR

cod 9560019

## DESCRIERE

STUCCOFACILE este un chit pasta pentru exterior si interior, pe baza de microsferi din sticla cave, pentru aplicari pe suporturi murale si lemn. Usor de aplicat, cu uscare rapida, permite realizarea unor straturi groase fara contractii si fisurari. Nu se îngalbeneste, adera perfect la orice suprafata si poate fi vopsit rapid cu vopsele sintetice în dispersie apoasa. Indicat în special pentru chituirile gaurilor provocate de schele.

În aplicari la exterior, chituirile trebuie acoperite ulterior cu cel puțin doua straturi de vopsea diluabila în apa.

## INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.
- Suprafete din beton.
- Zugraveli vechi si învelisuri de natura organica sau minerala, uscate, compacte, absorbante si coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suporturi din ghips, precum panouri, elemente separatoare, pereti despartitori.
- Suporturi interne din lemn, înainte de aplicarea unui sistem de lacuire.

STUCCOFACILE este un produs de fond si trebuie acoperit întotdeauna cu un sistem de finisare.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Copolimer vinil-versatic în emulsie apoasa
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1:  $0,35 \pm 0,05$  kg/l
- Aspect: pasta alba
- Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): variabila, în functie de grosimea stratului aplicat; o grosime de 1 cm de chit poate fi acoperita cu straturi ulterioare dupa 30 min.
- VOPSIRE ULTERIOARA: cu vopsele diluabile în apa si cu toate emailurile hidrosolubile.

## PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete tencuite:

- Asigurati-va ca suportul are un timp de maturare de cel puțin 28 de zile.
- Controlati starea de conservare. Suprafata trebuie sa fie consistenta. În caz contrar refaceti sau consolidati suprafata cu produse specifice.
- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente .
- În prezenta zugravelilor vechi eliminati partile care se exfoliaza si nu adera perfect, iar straturile desprinse de zugraveli în var sau tempera trebuie îndepartate complet, spalând suprafata cu apa multa si razuind-o sau utilizând un aparat de spalat cu presiune.
- Aplicati STUCCOFACILE cu o drisca, prin nivelari succesive, pentru a obtine netezirea suprafetei, sau cu o spatula, pentru a chitui craturile si denivelarile.

- Aplicati fixativul, alegându-l în functie de tipul de vopsea utilizata pentru sistemul de finisare

Suprafete din lemn:

- Smirgluiti usor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminati eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliaza si slefuiti toate suprafetele vopsite deja .
- Eliminati eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.
- Chituiti imperfectiunile cu STUCCOFACILE.
- Aplicati sistemul de lacuire.

## INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativa a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Produsul poate fi aplicat cu spatula din otel.
- Produs pregatit pentru utilizare.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa.
- Consum indicativ: extrem de variabil, în functie de tipul de suport. La o grosime de 1 mm se obtine un consum de 1 mp/l. Se recomanda efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

## COLORAREA

-----

## DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

## INDICATIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în retea de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt  
Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

# STUCCOFACILE

CHIT PASTA PE BAZA DE MICROSFERE CU USCARE RAPIDA, ULTRAUSOR

cod 9560019

## REZUMAT DE CAPITOL

Chit cu uscare rapida si ultrasor pentru ziduri si lemn

Pe fonduri pregatite dinainte se aplica chitul STUCCOFACILE cod 9560019, pe baza de copolimeri vinil-versatici în emulsie apoasa, pentru nivelarea suprafetelor murale sau din lemn, la exterior si la interior.

Furnizare si punere în lucru a materialului € ..... per mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garanteazã faptul ca toate informatiile din fisaprezenta sunt furnizate pe baza experientei si cunostintelor sale tehnice si stiintifice. Compania nu isi poate asuma totusi nici o raspundere pentru rezultatele obtinute dupa utilizarea acestora, întrucât conditiile de aplicare nu sunt sub controlul sau. Vã recomandam întotdeauna sa verificati daca produsul este adecvat fiecarui caz în parte. Prezenta anuleaza si înlocuieste orice fis precedentã. Pentru informatii tehnice suplimentare contactati Serviciul de Asistentã Tehnicã.*